



1111
04

YTELSESERKLÆRING NR. 15.1622-B CPR 0221

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Grovt, knust tilslag til bruk i betong
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	Grovt tilslag 16/22 mm
3.	Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Tilslag for betong
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	Skolt Pukkverk AS, avd. Råde Pukkverk Vålerveien 381 1599 Moss
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	Ikke relevant
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016 Serifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på førstegangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen.
8.	Angitt ytelse	Se neste side
9.	Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8	

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Mona Strand, Kvalitetssjef

(navn og stilling)

Moss, 25.02.2021

Sted og utstedelsesdato

Mona Strand

Underskrift



1111

04

YTELSESERKLÆRING NR. 15.1622-B CPR 0221

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN12620:2002+A1:2008+NA:2016

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	16/22
Gradering: (Kategori)	G _c 80/35
Kornform for grovt tilslag (Kategori)	F ₁₅
Korndensitet (vannmettet, overflatetørr) ρ _{ssd} Mg/m ³	2,64 ± 0,05
Korndensitet (ovnstørr) ρ _{rd} Mg/m ³	2,63 ± 0,05
Vannabsorpsjon	0,3 ± 0,2 %
Skjellinnhold i grovt tilslag (Kategori)	SC ₁₀
Motstand mot frysing/tining for grovt tilslag	F ₁ (Jfr. pkt. 3b i tabell NA.1, da vannabsorpsjon ≤ 1 %)
Finstoffinnhold (Kategori)	f _{1,5}
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt da produktet ikke inneholder svelleleire (NA.A.3)
Alkali-silika-reaktivitet	SV _{stein} 0,0
Klorider	0,0001 %
Syreløselig sulfat (Kategori)	AS _{0,2}
Fri glimmer	11 %
Totalt innhold av svovel	0,020 % S
Innhold av kalkstein i grovt tilslag	< 15%
Bestanddeler som påvirker størknings- og herdetiden for betong	Lysere enn standard farge
Farlige stoffer - Radon	Målte verdier ligger under Statens Strålevern sine anbefalinger for tiltak
Motstand mot knusing	LA ₄₀
Forenklet petrografisk beskrivelse	Middelskornet gneis/granitt med enkelte frikorn av feltspat. Utpreget kubisk kornform. Kantet kornrunding med svært tynt, løst belegg som lett lar seg skylle av i vann. Friske, uforvitrede korn. Svake korn er ikke funnet. Enkel syretest ga ikke utslag på kalk i materialet.